ITALICA INTONACO TRAVERTINO «I», фактурная краска

НЕ ГОРЮЧАЯ, КЛАСС НГ/КМ0 (ФЗ №123)

Фактурная (декоративная штукатурка) на минеральной основе, с натуральным мраморным наполнителем. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, бетона, оштукатуренной стены. Для создания оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными покрытиями ITALICA. Для внутренних и наружных работ.

Для стен и потолков на путях эвакуации и помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе: медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50м, в помещениях вместимостью более 300 человек.

Долговечное покрытие. Предотвращает появление плесневелых грибов и других микроорганизмов. Влагостойкое, используется в том числе для сырых помещений (помещений без образования капельной влаги на поверхностях). Паропроницаемое, «дышащее». На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология нанесения

Наносятся при температуре окружающей среды +8С…+30С. Для избежания разнотонности не рекомендуется производить работы по окраске при температуре выше +30С, под дождем и под прямыми солнечными лучами.

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Свежая штукатурка должна выдерживаться не менее 30 дней, для полной карбонизации. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки **«ITALICA PRIMER SILICATO УКРЕПЛЯЮЩИЙ»**.

Разбавление водой: не более 10%. **INTONACO TRAVERTINO «I»** наносится в один или два слоя. Ручное и машинное нанесение.

Нанесение в один слой: нанести **INTONACO TRAVERTINO «I»** и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «островки», «веерный эффект», «мазки», «продиры».

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой **INTONACO TRAVERTINO «I»,** дать полностью высохнуть (межслойная сушка 12 часов). Вторым слоем формируется конечная фактура, наносится островками или почти сплошным слоем, оставляя «впадины».

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Защитный слой: нанести 1-2 слоя защитного покрытие **«ITALICA PRIMER SILICATO ФИНИШНЫЙ»**, межслойная сушка 2 часа.

При наружной отделке нанести защитный слой в течение 24-48 часов (защитить поверхность от дождя).

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Инструмент: венецианская кельма или терка из нержавеющей стали, шпатель, кисть, валик. Машинное нанесение: картушный пистолет.

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 4 недели.

Техническая характеристика

Средний расход на 1кв.м.	Марка 500 (среднезернистая): 0,85кг в один слой, 1,2кг в два слоя с эффектом «карта мира» Марка 1000 (среднезернистая): 1,2кг в один слой, 1,8кг в два слоя с эффектом «карта мира»
Высыхание, при температуре 20°С и относительной влажности 60%	Межслойная сушка 12 часов Высыхание до перекрашивания 24 часа Полная карбонизация 30 суток
Пожаростойкость	Не горючий (класс НГ/КМ0)
Экологичность	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды. Не содержит тяжёлые металлы. Не содержит токсичные, ароматические, хлорсодержащие вещества
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5С в плотно закрытой таре. Не замораживать!