ITALICA SUPERGRUND

Кроющая грунт-краска для подготовки оснований

Профессиональная матовая грунт-краска, основа под краски и декоративные штукатурки с высокой кроющей способностью. Специально разработана под краски с безвоздушным, воздушным и ручным нанесением. Улучшает качество наносимых красок. Применятся как промежуточный и проявочный слой. Особо рекомендован для поверхностей с сильным боковым освещением. Подходит для ручного и механизированного нанесения (безвоздушное и воздушное).

Назначение:
* Выравнивание впитывающей способности, обеспечивает равномерное длительное впитывание красок
* Дефектовка подготовки поверхностей перед окраской, в качестве проявочного слоя
* Уменьшение расхода финишной краски
* Увеличение адгезии (сцепления) поверхности.

Применение:
* бетон, штукатурка, кирпич, фиброгипс, цементно-волокнистые плиты, ЦДСП
* гипсокартон, армирующие, стекловолоконные и флизелиновые поверхности
* деревянные поверхности внутри помещений
* интерьерные и фасадные работы.

База:	• Белая матовая «А». Колеруется в светлые и средне насыщенные оттенки. • Полупрозрачная матовая «С». Колеруется в насыщенные оттенки.
Свойство покрытия:	Влагостойкое, стойкое к мытью. Подходит для влажных помещений (бассейны, ванная, санузел и др.) и фасадных работ.
Экологичность:	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.
Готовность поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Пористые и впитывающие поверхности загрунтовать праймером ITALICA PRIMER ACRILICO. Допускается обеспыливание без применения праймера, для этого удалите пыль обдувом HVLP компрессором или специальной статической шваброй.
Технология нанесения:	Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 5%. Наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°С. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°С не менее 2 часов. Время высыхание может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха. После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
Колеровка:	Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок.
Инструмент:	Кисть, валик, краскораспылитель (безвоздушный и воздушный)
Время высыхания и Эксплуатация (При температуре +20°С и	На отлип – 1 час. Нанесение последующих слоев – 3 часа. Полное высыхание 3 недели (время полного схватывания материала). Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для

относительной влажности воздуха 65%)	удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные растворы моющих средств или средства средней щелочности (pH 7- 9). Не использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, жесткие губки и щетки. После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение матовости покрытия.
Средний выход с 1кг:	SUPER GRUND - 12 м2/л (0,1кг/м2), 1 слой PRIMER ACRILICO - 10 м2/л (0,1кг/м2), 1слой Расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины и количества наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход определяется путем нанесения пробного выкраса.
Хранение и транспортировка:	Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.