ITALICA STUCCO STRUTTURATO

ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, СРЕДНЕЗЕРНИСТАЯ

Фактурная декоративная штукатурка на дисперсионной основе с натуральным мраморным **среднезернистым** наполнителем. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, оштукатуренной стены, микроцемента, камня, известняка,. Для получения эффекта античной стены или состаренной штукатурки наносится финишный слой декоративного покрытия FINISHMAT**.** Для создания оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными покрытиями ITALICA.
Ручное и машинное нанесение.

Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология
Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.
Нанести подготовительный слой адгезионной основы **QUARZO ADESIONE.** Время высыхания 2 часа.
Разбавление водой: не более 10%. **STUCCO STRUTTURATO** наносится в один или два слоя. Ручное и машинное нанесение.
Нанесение в один слой: нанести **STUCCO STRUTTURATO** и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «продиры».
Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой **STUCCO STRUTTURATO**, дать полностью высохнуть. Вторым слоем формируется конечная фактура, наносится островками или почти сплошным слоем, оставляя «впадины». Межслойная сушка 6 часов.
Для получения фактуры валиком: нанести **STUCCO STRUTTURATO** равномерно на поверхность и затем раскатать его валиком равномерными движениями.

Для лучшего эффекта можно нанести эффектные декоративные покрытия и лаки ITALICA.
Инструмент: венецианская кельма из нержавеющей стали, шпатель, кисть, валик. Машинное нанесение: картушный пистолет.
Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».
Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.
Время высыхание декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 800 грамм в один слой, 1200 грамм в два слоя с эффектом «карта мира»
После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
Состав: вода, связующее, натуральный наполнитель, функциональные добавки.
Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.